

Ihre Anforderungen

Magnetwerkstoff und System

Umgebungstemperaturen höher als 80 °C Temperaturbeständige Werkstoffe wie AlNiCo, Hartferrit

und Samarium Cobalt verwenden

Lackierte, empfindliche Oberflächen oder Magnetsysteme mit gummierter Haftfläche Nr. 116 oder hohe Haftkraft und seitliche Scherkräfte

Gummikappen verwenden

Einsatz in Hygiene-Bereichen Magnetsysteme mit Edelstahlgehäuse verwenden

Einsatz in feuchter Umgebung Magnetsysteme mit Edelstahlgehäuse und Magnete, die

nicht rosten (Hartferrit, AlNiCo und Samarium Cobalt) ver-

Maximal-Kraft auf kleinstem Raum Verwendung von Polschuhmagnetsystemen Nr. 106, 107,

102. Achtung: Magnet muss sich ca. 1/2 Minute ansaugen!

Maximale Kraft nur auf geschliffenen Flächen

Haften auf unebenen Oberflächen oder Verwendung von Rohmagneten oder einem Standardsys-

bei leichtem Spaltabstand tem. Magnetsorte: Hartferrit oder Neodym.

Preiswerte Magnete Rohmagnet oder Flachgreifersystem mit Hartferrit als

Magnetwerkstoff

Einsatz bei Magnet-Gegenfeldern Hartferrit-, Neodym- und Samarium Cobalt Magnete verlie-

ren auch bei Gegenfeldern ihre Haftkraft nicht.

	AlNiCo	Hartferrit	Neodym	Samarium Cobalt
Haftkraft	gut	gut	stark	stark
max. Einsatztemperatur	ca. 400 °C	ca. 250 °C	ca. 80°C	ca. 250 °C
Korrosionsbeständigkeit	gut	gut	empfindlich	gut
Bearbeitung	möglich	möglich	nicht möglich	möglich
Bauform	nur Stäbe	alle Formen	alle Formen	alle Formen
Magnetisierung	axial	axial	axial	axial
Entmagnetisierung	leicht, durch Magnetfelder	mäßig, durch Magnetfelder	nur durch große Magnetfelder	nur durch große Magnetfelder
Preisgefüge	mittel- bis hoch- preisig	günstig	mittelpreisig	hochpreisig